

LAMIERE A FREDDO - ZINCATE

EN 10330/2006 - EN 10326/2004 - EN 10327/2004

Spessore mm	Peso kg/mq.	PESO AL FOGLIO Kg.			
		2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	6000 x 1500
0,4	3,14	6,28			
0,45	3,53	7,06			
0,5	3,93	7,86			
0,6	4,71	9,42	14,7	21,2	
0,7	5,50	11,0	17,2	24,7	
0,8	6,28	12,6	19,7	28,3	
0,9	7,06	15,5	22,1	31,8	
1,0	7,85	15,7	24,5	35	
1,2	9,42	18,8	29,5	42	
1,5	11,8	23,6	36,7	53	
1,8	14,1	28,2	44,2	64	
2,0	15,7	31,4	49	71	142
2,5	19,6	39,3	61	88	176,4
3,0	23,6	47,1	73	106	212,4

